



ADVANCE® 650-P

ACRILICO BASE AGUA

PRIMARIO ECOLOGICO PARA USOS GENERALES

DESCRIPCION

ADVANCE @650-P es un primario anticorrosivo base agua monocomponente formulado con un alto contenido de inhibidores de corrosión, libre de plomo y metales pesados.

CARACTERISTICAS:

ADVANCE @650-P es un producto con bajo contenido de VOC's lo que lo hace un producto ecológico y amigable con el medio ambiente, de fácil aplicación. Cuenta con excelentes propiedades físicas, los tiempos de secado son adecuados para poder aplicar cualquier acabado que sea compatible con este primario, presenta excelente poder cubriente.

USOS:

ADVANCE® 650-P es ideal para aplicarse sobre superficies de acero al carbón, lámina negra, acero galvanizado, aluminio, concreto, etc.; en tareas diversas de mantenimiento y donde el uso de solventes está restringido.

SISTEMA RECOMENDADO:

ADVANCE®650-P (Primario)
ADVANCE® 400 DTM (Acabado)

COLORES:

Rojo óxido, blanco, negro.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Densidad: @ 25°C 1.3380 kg/L
Viscosidad: @ 25°C >7500 Cps
Sólidos en Peso: > 60%
Sólidos en Volumen: > 40%
V O C: < 50 g/L

Rendimiento Teórico:

7.8 m²/L @ 2 mils de pulg de espesor seco

Espesor Seco Recomendado:

1.0 - 2.0 mils de pulgada

PROPIEDADES FISICAS:

Resistencia a :

Luz: Excelente
Corrosión: Excelente
Abrasión: Buena
Temperatura: 90 °C

Flexibilidad: pasa mandril cónico

Adherencia: 100%

Dureza: H

Brillo: MATE

PROPIEDADES QUIMICAS:

Acidos: Mala

Alcalis: Mala

Disolventes: Mala

Agua: Excelente

Gasolina: Mala

SECADO:

Libre de Polvo: < 20 minutos

Al Tacto: < 30 minutos

Duro: 24 horas

Repintado: 1 - 24 horas

Para Inmersión: Recomendado

PRESENTACION:

En BOTE 1.000, BOTE 4.000, CUBETA
10.000, CUBETA 19.000 LITROS

APLICACION:**Método:**

Pistola de media presión, H.V.L.P., EPA, Airless, inmersión, brocha o rodillo.

Thinner:

Agua Máximo 30% .

Substratos :

Acero galvanizado, Aluminio, Concreto, Acero

PREPARACION DE SUPERFICIE:

La superficie deberá estar libre de impurezas, polvo, silicones, aceite, condensados o cualquier otro contaminante que no permita la correcta adhesión del ADVANCE® 650-P.

ALMACENAJE:

Conservado en el recipiente original herméticamente cerrado y almacenado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
12 MESES

CONDICIONES DE APLICACION:

No se aplique este producto si la temperatura ambiente está abajo de 4°C o por arriba de los 43°C. La humedad relativa deberá ser inferior a 80%.

Lavar perfectamente el equipo al terminar de aplicar el producto.

ACABADOS RECOMENDADOS

ADVANCE® 400-DTM

OBSERVACIONES:**PRECAUCION:**

Este producto deberá aplicarse en áreas bien ventiladas y con equipo de seguridad adecuado como son mascarilla con doble filtro de carbón activado, goggles, ropa de algodón y guantes ya que contiene sustancias cuya inhalación prolongada pueden afectar la salud.

Consulte a su asesor técnico antes de aplicar.

ATENCION:

Estas sugerencias y datos están basados en información actualizada y son ofrecidas de buena fé pero sin garantía en lo concerniente a la aplicación del producto, ya que las condiciones y métodos de aplicación se encuentran fuera del control de la empresa. Antes de la utilización definitiva del producto, recomendamos al usuario realizar una evaluación detallada del mismo, las muestras le serán proporcionadas por la Empresa.

P21-01-650P- - -1200

Fecha de Revisión :

30/01/2017

EL NERVION S.A. DE C.V. Aldama 5 La Escuela Tlalnepantla, Edo. de México Tel. 21-69-04-70

Fax. 53 61 94 76 <http://www.nervion.com.mx>