

**COPOLIMERO VINIL-ACRILICO**  
**ACABADO PARA EXTERIORES DE ALTA CALIDAD**

**DESCRIPCION**

LATEX NEVIN® ORO es un acabado satinado de insuperable calidad; formulada con resinas vinil-acríticas emulsionadas y pigmentos de alta solidez a la intemperie.

**CARACTERISTICAS:**

LATEX NEVIN® ORO forma una película plástica de apariencia satinada, con excelente adhesión y lavabilidad. Así mismo, destaca por su gran durabilidad y resistencia al desarrollo de hongos, algas, bacterias y microorganismos en general, característica importante para aplicaciones en climas húmedos y tropicales.

**USOS:**

Por su excelente lavabilidad y resistencia al trato rudo, incluso en climas húmedos y extremos, LATEX NEVIN® ORO se recomienda para aplicarse en fachadas y superficies minerales interiores y exteriores en cualquier tipo de clima. Ideal para aplicarse en hospitales, escuelas, clubes deportivos edificios y construcciones en general.

**SISTEMA RECOMENDADO:**

Sellador NERVION® 100  
Acabado LATEX NEVIN® ORO

**COLORES:**

Cualquier color sobre pedido (consultar carta de colores).

**ESPECIFICACIONES TECNICAS:**

**Densidad: @ 25°C** 1.220 ± 0.050 g/cm<sup>3</sup>  
**Viscosidad: @ 25°C** 35000 - 40000 cps  
**Sólidos en Peso:** 45.5± 1.0 %  
**Sólidos en Volumen:** 34.50 ± 1.0 %  
**V O C:** < 50 g/l

**Rendimiento Teórico:**

13.50 m<sup>2</sup>/l a 1 milésima

**Espesor Seco Recomendado:**

2 - 3 milésimas de pulgada

**PROPIEDADES FISICAS:**

**Resistencia a :**

**Luz:** Excelente

**Corrosión:** Regular

**Abrasión:** Buena

**Temperatura:** 65 °C

**Flexibilidad:** Pasa

**Adherencia:** 100 %

**Dureza:** B

**Brillo:** Satinado (10-15 u. @ 60°)

**PROPIEDADES QUIMICAS:**

**Acidos:** Regular

**Alcalis:** Regular

**Disolventes:** Regular

**Agua:** Excelente

**Gasolina:** Regular

**SECADO:**

**Libre de Polvo:** < 15 minutos

**Al Tacto:** < 20 minutos

**Duro:** 24 horas

**Repintado:** > 30 minutos

**Para Inmersión:** No se recomienda

**PRESENTACION:**

En BOTE 1.000, BOTE 4.000, CUBETA  
10.000, CUBETA 19.000 LITROS

**APLICACION:****Método:**

Brocha, rodillo, cepillo, equipo airless.

**Thinner:**

Agua en un 10 % máximo.

**Substratos con aplicación directa:**

Concreto, Pintura intemperizada, Aplanados de cemento, Yeso, Ladrillo, Superficies minerales y mampostería, Concreto, Tablaroca

**PREPARACION DE SUPERFICIE:**

La superficie a pintar deberá estar libre de polvo, grasa, humedad, salitre, pintura en mal estado y cualquier contaminante.

En superficies muy rugosas y/o porosas, se recomienda la aplicación previa de NERVION® 100, con la finalidad de asegurar una apariencia uniforme y reducir el consumo de pintura.

**ALMACENAJE:**

Conservado en el recipiente original herméticamente cerrado y almacenado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.  
12 meses

**CONDICIONES DE APLICACION:**

No se aplique este producto si la temperatura ambiente está abajo de 4°C o por arriba de los 43°C. La humedad relativa deberá ser inferior a 80%.

**Lavar perfectamente el equipo al terminar de aplicar el producto.**

**PRIMARIOS RECOMENDADOS**

NERVION® 100

**OBSERVACIONES:**

EL RENDIMIENTO REAL DE LA PINTURA PODRÁ VARIAR DEBIDO AL TIPO DE SUPERFICIE A PINTAR Y RUGOSIDAD DE LA SUPERFICIE, MÉTODO DE APLICACIÓN USADO, CONDICIONES DE TRABAJO, ESPESOR DE PELÍCULA, DEPERDICIOS DE PINTURA, ETC. NO SE PUEDE GARANTIZAR QUE EL RENDIMIENTO PRÁCTICO QUE OBTENGA EL USUARIO SEA EL EXPRESADO EN ESTA FICHA TÉCNICA DEBIDO A QUE LAS OPERACIONES DE APLICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE ESTÁN FUERA DE CONTROL DE LA COMPAÑÍA EL NERVION S.A DE C.V.

EN SUPERFICIES YA PINTADAS, NO ES NECESARIA LA APLICACION DEL NERVION® 100

**PRECAUCION:**

***Este producto deberá aplicarse en áreas bien ventiladas y con equipo de seguridad adecuado como son mascarilla con doble filtro de carbón activado, goggles, ropa de algodón y guantes ya que contiene sustancias cuya inhalación prolongada pueden afectar la salud.***

***Consulte a su asesor técnico antes de aplicar.***

**ATENCION:**

***Estas sugerencias y datos están basados en información actualizada y son ofrecidas de buena fé pero sin garantía en lo concerniente a la aplicación del producto, ya que las condiciones y métodos de aplicación se encuentran fuera del control de la empresa. Antes de la utilización definitiva del producto, recomendamos al usuario realizar una evaluación detallada del mismo, las muestras le serán proporcionadas por la Empresa.***

V21-02-NORO- - -3000

Fecha de Revisión :

08/07/2008