



LATEX NEVIN® PREMIUM

VINIL-ACRÍLICA

PINTURA VINILICA PARA EXTERIORES CALIDAD "PREMIUM"

DESCRIPCION

LATEX NEVIN® PREMIUM es una pintura de alta calidad a base de emulsiones vinil-acrílicas.

CARACTERISTICAS:

LATEX NEVIN® PREMIUM ofrece un acabado mate y terso de gran durabilidad, con excelente adhesión y lavabilidad, y una gran resistencia al exterior en climas húmedos. LATEX NEVIN® PREMIUM tiene colores sólidos a la luz, gran poder cubriente y es fácil de aplicar.

USOS:

LATEX NEVIN® PREMIUM es ideal para aplicarse en fachadas exteriores en climas marítimo tropical y húmedo, por su resistencia al desarrollo de hongos bacterias y microorganismos. Se usa también en ambiente urbano e industrial, debido a su excelente resistencia a la intemperie y al agua. En interiores se recomienda por su apariencia mate y su gran lavabilidad. Apropiado para casas, edificios, hoteles, hospitales, etc.

SISTEMA RECOMENDADO:

Sellador NERVION® 100
Vinilica LATEX NEVIN® PREMIUM

COLORES:

Cualquiera sobre pedido.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Densidad: @ 25°C 1.3000 - 1.4000 g/cm³
Viscosidad: @ 25°C 26000 - 36000 cPs.
Sólidos en Peso: > 54 %
Sólidos en Volumen: > 38 %
V O C: < 36 g/L

Rendimiento Teórico:

15.0 m²/L a 1 mils.

Espesor Seco Recomendado:

2 - 3 mils

PROPIEDADES FISICAS:

Resistencia a :

Luz: Excelente
Corrosión: NO APLICA
Abrasión: Excelente
Temperatura: 80 °C

Flexibilidad: Pasa
Adherencia: Excelente
Dureza: B
Brillo: Mate.

PROPIEDADES QUIMICAS:

Acidos:	Mala	
Alcalis:	Buena	salpicaduras
Disolventes:	Regular	derrames
Agua:	Excelente	derrames y
Gasolina:	Buena	derrames

SECADO:

Libre de Polvo: < 10 minutos
Al Tacto: < 15 minutos
Duro: 24 horas
Repintado: 20 minutos
Para Inmersión: No aplica

PRESENTACION:

En BOTE 1.000, BOTE 4.000, CUBETA 10.000, CUBETA 19.000 LITROS

APLICACION:**Método:**

Aspersión ATLANTA 500/PSAM-107.
Rodillo, Brocha

Thinner:

Agua

Substratos con aplicación directa:

Concreto, Pintura intemperizada, Yeso, Asfalto

PREPARACION DE SUPERFICIE:

La superficie deberá estar seca y limpia de polvo , humedad, pintura en mal estado y cualquier otro contaminante.

Si la superficie es muy porosa, y con el fin de reducir el consumo de material , se deberá aplicar previamente una mano de Sellador Vinílico con el objeto de sellar al máximo la porosidad.

ALMACENAJE:

Conservado en el recipiente original herméticamente cerrado y almacenado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.

12 meses

CONDICIONES DE APLICACION:

No se aplique este producto si la temperatura ambiente está abajo de 4°C o por arriba de los 43°C. La humedad relativa deberá ser inferior a 80%.

Lavar perfectamente el equipo al terminar de aplicar el producto.

PRIMARIOS RECOMENDADOS

NERVION® 100

OBSERVACIONES:

EL RENDIMIENTO REAL DE LA PINTURA PODRÁ VARIAR DEBIDO AL TIPO DE SUPERFICIE A PINTAR Y RUGOSIDAD DE LA SUPERFICIE, MÉTODO DE APLICACIÓN USADO, CONDICIONES DE TRABAJO, ESPESOR DE PELÍCULA , DESPERDICIOS DE PINTURA, ETC. NO SE PUEDE GARANTIZAR QUE EL RENDIMIENTO PRÁCTICO QUE OBTENGA EL USUARIO SEA EL EXPRESADO EN ESTA FICHA TÉCNICA DEBIDO A QUE LAS OPERACIONES DE APLICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE ESTÁN FUERA DE CONTROL DE LA COMPAÑÍA EL NERVION S.A DE C.V.

EQUIPO DE APLICACION SUGERIDO:
Atlanta 800/PSAM-107 (INC.C/2 pistolas)
Boquilla: 17/60 A 19/60
Presión 2500 psi.

LAVAR PERFECTAMENTE EL EQUIPO AL TERMINAR DE APLICAR EL PRODUCTO.

PRECAUCION:

Este producto deberá aplicarse en áreas bien ventiladas y con equipo de seguridad adecuado como son mascarilla con doble filtro de carbón activado, goggles, ropa de algodón y guantes ya que contiene sustancias cuya inhalación prolongada pueden afectar la salud.

Consulte a su asesor técnico antes de aplicar.

ATENCION:

Estas sugerencias y datos están basados en información actualizada y son ofrecidas de buena fé pero sin garantía en lo concerniente a la aplicación del producto, ya que las condiciones y métodos de aplicación se encuentran fuera del control de la empresa. Antes de la utilización definitiva del producto, recomendamos al usuario realizar una evaluación detallada del mismo, las muestras le serán proporcionadas por la Empresa.

V21-02-PREM-0033- -3000

Fecha de Revisión :

01/02/2017

EL NERVION S.A. DE C.V. Aldama 5 La Escuela Tlalnepantla, Edo. de México Tel. 21-69-04-70

Fax. 53 61 94 76 <http://www.nervion.com.mx>