



MANUAL DE APLICACIÓN

SISTEMA RECOMENDADO

Sellador DURACON 161
Acabado DURACON 775

PREPARACION DE SUPERFICIE

PREPARACION DEL RECUBRIMIENTO

En JUEGO 3.00, JUEGO 6.00, JUEGO 12.00, JUEGO 15.00, JUEGO 30.00
LITROS
2 Partes en Volumen DURACON 775-B
1 Parte en Volumen REACTOR R-75

ADELGAZADOR

SOLVENTE S-121 en un 20% aprox.

EQUIPOS DE APLICACION

Aspersión airless, HVLP, brocha, cepillo y rodillo..

PROCEDIMIENTO DE APLICACION

1. Antes de proceder a realizar la mezcla del material DURAFLOOR® 775 es muy importante, que el sellador así como el sustrato ya se encuentren en óptimas condiciones para proceder a hacer la aplicación del acabado. Para consultar más detalles le sugerimos ponerse en contacto con su asesor técnico.
2. Realizar la mezcla de los productos en la relación de mezcla especificada (2:1), agitar perfectamente ambos materiales hasta tener una mezcla homogénea. Agregar el solvente S-121 (ver observaciones) para la aplicación no más del 20% en volumen o hasta obtener la viscosidad de aplicación deseada según el método y equipo de aplicación.
3. Proceder a realizar la aplicación con pistola a dos manos cruzadas, teniendo cuidado siempre de no realizar las aplicaciones muy cargadas con material ya que esto provocaría escurrimientos, encharcamientos con el riesgo de tener una película "hervida" y de mala apariencia.
4. Dejar un tiempo de oreo entre mano y mano dependiendo de tamaño del sustrato de entre 5 y 15 minutos para proceder a realizar la aplicación de la segunda mano.
5. Se recomienda realizar la aplicación a manos cruzadas es decir, primero en sentido horizontal y terminar cerrando la aplicación en sentido vertical o viceversa. Procurar realizar los traslapes en un 50% del abanico con la siguiente mano de pistola para evitar tener zonas desnudas o descubiertas.
6. Considerar que el tiempo de vida de mezcla es limitado por lo que no hay que preparar más material de que no se vaya a utilizar en ese lapso de tiempo ya que comenzaría a sentirse la mezcla más espesa (viscosa). ***
IMPORTANTE *** aunque la mezcla se vea líquida una vez transcurrido el tiempo de pot life (vida de mezcla) ya no se recomienda utilizar el material preparado ya que el material se encontrará en proceso de polimerización lo que provocaría en el caso de utilizar el material ya reaccionado problemas de desprendimientos, grumos, cáscara de naranja, secado y curado deficiente, etc.
7. Después de realizar la aplicación lavar y limpiar el equipo de aplicación con S-124.

PRECAUCION

Este producto deberá aplicarse en áreas bien ventiladas y con el equipo de seguridad adecuado como son mascarillas con doble filtro de carbón activado, goggles, ropa de algodón y guantes, ya que contiene sustancias cuya inhalación prolongada puede afectar la salud. Consulte a su asesor técnico antes de aplicar.

VIDA UTIL

> 5 Horas

CONDICIONES DE APLICACION

No se aplique este producto si la temperatura ambiente está abajo de 4°C o por arriba de los 43°C. No se aplique este producto si la temperatura del sustrato no se encuentra al menos a 3°C por encima del punto de rocío y la humedad relativa en el ambiente es mayor del 85%.

No se deba mezclar pintura ya preparada con reactor, con pintura nueva

ALMACENAJE

Conservados en el recipiente original herméticamente cerrados y almacenados en un lugar fresco, seco y bien ventilado
Base (color): 12 meses; Reactor R-75: 6 meses.

OBSERVACIONES

PREVIO A LA APLICACION DE ESTE PRODUCTO, VERIFICAR QUE EL SUBSTRATO ESTE PREVIAMENTE SELLADO CON DURACON 161.

Este producto no se recomienda en acabado mate ya que se dificulta la limpieza de graffities.

Este recubrimiento no soporta pintas con marcadores permanentes tipo Esterbrook ya que estos al ser limpiados dejan la marca en un tono menos intenso. Para una mejor limpieza utilizar el SOLVENTE S-180

Para mayor detalle de éste proceso consulte a nuestros asesores.

NOTA

No se deberá mezclar pintura ya preparada con reactor, con pintura nueva.

ATENCIÓN/GARANTÍA

Estas sugerencias y datos están basados en información actualizada y son ofrecidas de buena fe sin garantía en lo concerniente a la aplicación del producto ya que las condiciones y métodos de aplicación se encuentran fuera del control de la empresa. Antes de la utilización definitiva del producto, recomendamos al usuario realizar una evaluación detallada del mismo; las muestras le serán proporcionadas por la empresa.

NOTA: Las personas hipersensibles deberán usar indumentaria de protección, guantes y cremas de protección para la cara, manos y otras áreas expuestas.



DURACON 775

ACABADO ANTIGRAFFITI DE ALTO DESEMPEÑO

MANUAL DE APLICACIÓN

P14-02-D775