



MANUAL DE APLICACIÓN

SISTEMA RECOMENDADO

SISTEMA 1

SELLADOR NERVION® 100 a 1.0 milésima de pulgada de espesor seco.

ACABADO LATEX NEVIN® PREMIUM/ORO/PLATA/BRONCE de 2.0 a 3.0 milésimas de pulgada de espesor seco.

SISTEMA 2

SELLADOR NERVION® 100 a 1.0 milésima de pulgada de espesor seco.

ACABADO NERPLASTIK® de 15.0 a 20.0 milésimas de pulgada de espesor seco.

PREPARACION DE SUPERFICIE

Un recubrimiento se desempeñará mejor en la medida en que la superficie del sustrato esté limpia, perfectamente seca, sin defectos, libre de polvo, salitre, grasa, pintura en mal estado y libre de cualquier contaminante.

Para el caso de la aplicación de NERPLASTIK, es necesario que el piso a recubrir haya tenido por lo menos 28 días de curado (cuando es nuevo), para evitar futuros desprendimientos por migración de sulfatos, nitratos, carbonatos, etc. propios del concreto, antes de proceder a aplicar el sellador NERVION 100.

Observar el procedimiento de aplicación para el sellador. Una vez limpio y seco, realizar la aplicación del acabado. Si el sellador tiene más de 24 horas de aplicado, será necesario lijar la superficie para promover adherencia entre capas.

PREPARACION DEL RECUBRIMIENTO.

Este producto se surte en presentaciones de 1.00, 4.00, 19.00 y 200.00 Litros

ADELGAZADOR

Agua en proporción 20 partes de agua por 1 parte de NERVION® 100 en volumen.

EQUIPO DE APLICACIÓN

Se recomienda utilizar brocha o rodillo.

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

1. Preparar el material o equipo con el cual se va a realizar la aplicación (Brocha o Rodillo).

2. Diluir perfectamente el SELLADOR NERVION® 100 hasta que se tenga un líquido homogéneo (ver OBSERVACIONES).
3. Ventilar con aire limpio durante la aplicación.
4. Aplicar una capa procurando dar siempre manos paralelas con el objetivo de que no se vean los empalmes entre las capas.
5. En caso de dar una segunda mano, dejar orear la primera por un tiempo de 20 minutos aproximadamente. Aplicar esta capa dando también manos paralelas y en sentido cruzado con respecto a la anterior capa.
6. Limpiar el equipo inmediatamente después de usarse con agua.

VIDA ÚTIL

	°F/°C	°F/°C	°F/°C
	90/32	70/21	50/10
Vida útil (horas)	2	4	6

CONDICIONES AMBIENTALES

No se aplique este producto si la temperatura ambiente está debajo de 4°C o por arriba de los 43°C. La humedad relativa deberá ser inferior a 90%.

TIEMPOS DE SECADO*

Libre de polvo	< 20 minutos
Al tacto	< 30 minutos
Duro	24 horas
Para Repintado	20 minutos
Para Inmersión	No recomendado

*ASTM D 1640 @ 3.0 milésimas @ 20-90% H.R. y 25°C

PRECAUCIÓN

Este producto deberá aplicarse en áreas bien ventiladas y con el equipo de seguridad adecuado como son mascarilla, lentes, ropa de algodón y guantes.

Consulte a su asesor técnico antes de aplicar.

ALMACENAJE

Este material conservado en el recipiente original, herméticamente cerrado y almacenado en un lugar seco, bien ventilado y fresco (50% H.R. y 25°C), tendrá una vida de 12 meses a partir de la fecha de fabricación del producto.

OBSERVACIONES

La proporción de dilución será 20:1, es decir, a 20 litros de agua agregar 1 litro de NERVION® 100, agitar perfectamente y realizar la aplicación.

ATENCIÓN / GARANTÍA

Estas sugerencias y datos están basados en información actualizada y son ofrecidas de buena fe pero sin garantía en lo concerniente a la aplicación del producto, ya que las condiciones y métodos de aplicación se encuentran fuera del control de la empresa. Antes de la utilización definitiva del producto, recomendamos al usuario realizar una evaluación detallada del mismo, las muestras le serán proporcionadas por la empresa.